

FICHA TECNICA

ESPUMA DE POLIURETANO

ADHEMATIC

DATOS TECNICOS

COLOR: Amarillento

TEMPERATURA DE APLICACION: 5°C hasta 35° C

DENSIDAD: 20-25 Kg/m³.

VOLUMEN DE EXPANDIDO (rendimiento): 09-11 litros para un evase de 300 mL.

PERDIDA DE TACK: a los 10 minutos.

ESTRUCTURA CELULAR: + 70% CERRADAS.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO: Categoría B3.

TIEMPO PARA CORTAR: de 40-50 minutos.

LIMITACIONES DE USO: No apto para PE, PP, PMMA, PTFE, PC, neopreno, plásticos blandos y sustratos bituminosos. No es apto para relleno de cavidades con poca humedad o que estén en contacto permanente con el agua.

DATOS TECNICOS

Se presenta en forma líquida y se expande al entrar en contacto con el aire, llenando espacios y grietas. Luego, se cura y se endurece para formar una estructura sólida. También cuenta con excelentes propiedades de aislamiento térmico, lo que ayuda a mantener la temperatura interior de los espacios, ya sea para conservar el calor o el frío.

CONTACTO

+54 9 115435-5050
ventas@prospray.com.ar
www.mecanic50.com.ar

PRESENTACION

Aerosol de 200g/300mL

